

RED WAX 200

WAX FOR MICROCASTING
15 kg BAG

Highly fluid micro-casting wax with a low melting point. The wax is injected into the silicone rubber mould through a special injector and in a few seconds it will solidify upon cooling.

The object replicated in wax, through the complete microcasting process, will subsequently be melted and extracted from the plaster cylinder, leaving space for the subsequent metal casting.

CHARACTERISTICS

1. High smoothness
2. Minimum shrinkage
3. Good flexibility
4. Red color to highlight the details of the item

CERA ROSSA 200

CERA PER MICROFUSIONE
SACCO DA 15 kg

Cera per microfusione a elevata scorrevolezza e dal basso punto di fusione. La cera viene iniettata nello stampo in gomma siliconica attraverso un apposito iniettore e in pochi secondi si solidificherà per raffreddamento.

L'oggetto replicato in cera, attraverso il completo processo di microfusione, verrà successivamente sciolto ed estratto dal cilindro di gesso, lasciando spazio alla successiva colata di metallo.

CARATTERISTICHE

1. Ottima scorrevolezza
2. Ritiro minimo
3. Buona flessibilità
4. Colore rosso per evidenziare i dettagli dell'oggetto

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

Melting point	Punto di fusione	72°C
Solidification point	Punto di solidificazione	64°C
Flammability point	Punto di infiammabilità	>200°C
Recommended injection temperature	Temperatura di iniezione consigliata	72-74°C
Specific weight at 25°C	Peso specifico a 25°C	0.98 Kg/dm ³
Ash content	Contenuto di ceneri	≤ 0.003%
Viscosity at 80°C	Viscosità a 80°C	500 Cps



For perfect results, always use Nicem talcum powder, natural and anti-allergic.

Available in two versions:

Extrafine microtalco with a grain size of 1 micron, or microtalco with a grain size of 2-3 microns.



Per risultati perfetti, utilizzare sempre i talchi Nicem, naturali e antiallergici.

Disponibili in due versioni:

Microtalco extrafine con granulometria di 1 micron, oppure microtalco con granulometria di 2-3 micron.