

RTV 3450 LIQUID SILICONE

BEIGE LIQUID SILICONE FOR MICROCASTING

CHARACTERISTICS

1. Beige colour
2. High hardness
3. High stability

SILICONE LIQUIDO RTV 3450

SILICONE LIQUIDO BEIGE PER MICROFUSIONE

CARATTERISTICHE

1. Colore beige
2. Elevata durezza
3. Elevata stabilità

OPERATING INSTRUCTIONS

Weigh the two components in equal parts, with a ratio of 1:1. (Example: 100 g comp. A + 100 g comp. B). Mix the two components for approximately 1 minute until a totally homogeneous mixture is obtained. Remove air that may form during mixing with a vacuum pump. Pour the mixture into the appropriate mould. If necessary, use the vacuum pump again to remove the remaining air.

ISTRUZIONI D'USO

Pesare i due componenti in parti uguali, con un rapporto di 1:1. (Esempio: 100 g comp. A + 100 g comp. B). Miscelare i due componenti per circa 1 minuto fino a ottenere un composto totalmente omogeneo. Rimuovere l'aria che si può formare durante la miscelazione con una pompa a vuoto. Versare la miscela nell'apposito stampo. Se necessario, usare nuovamente la pompa a vuoto per rimuovere l'aria rimanente.

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Viscosity	Viscosità	4000 mPa
Hardness	Durezza	45 Sh-A
Gel time	Tempo di utilizzo	90 min
Hardening time	Tempo d'indurimento	24h (25°C 77 F°)

The RTV 3450 two-component liquid silicone is available in packs of 1 kg / component.
(codes 36101157 component A, 36101158 component B)

Il silicone liquido bicomponente RTV 3450 è disponibile in confezioni da 1 kg / componente.
(codici 36101157 componente A, 36101158 componente B)