

RTV 930 LIQUID SILICONE

RED LIQUID SILICONE FOR MICROCASTING

CHARACTERISTICS

1. Red colour
2. Low viscosity
3. Excellent mechanical resistance
4. Excellent wax extraction capacity

SILICONE LIQUIDO RTV 930

SILICONE LIQUIDO ROSSO PER MICROFUSIONE

CARATTERISTICHE

1. Colore rosso
2. Bassa viscosità
3. Ottima resistenza meccanica
4. Ottima capacità di estrazione delle cere

OPERATING INSTRUCTIONS

Weigh the two components in equal parts, with a ratio of 1:1. (Example: 100 g comp. A + 100 g comp. B).
Mix the two components for approximately 1 minute until a totally homogeneous mixture is obtained.
Remove air that may form during mixing with a vacuum pump. Pour the mixture into the appropriate mould. If necessary, use the vacuum pump again to remove the remaining air.

ISTRUZIONI D'USO

Pesare i due componenti in parti uguali, con un rapporto di 1:1. (Esempio: 100 g comp. A + 100 g comp. B).
Miscelare i due componenti per circa 1 minuto fino a ottenere un composto totalmente omogeneo.
Rimuovere l'aria che si può formare durante la miscelazione con una pompa a vuoto. Versare la miscela nell'apposito stampo. Se necessario, usare nuovamente la pompa a vuoto per rimuovere l'aria rimanente.

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Hardness	Durezza	30 Sh-A
Gel time	Tempo di utilizzo	25 min
Hardening time	Tempo d'indurimento	120 min (25°C 77 F°)

The RTV 930 two-component liquid silicone is available in packs of 1 kg / component.
(codes 36101104 component A, 36101105 component B)

Il silicone liquido bicomponente RTV 930 è disponibile in confezioni da 1 kg / componente.
(codici 36101104 componente A, 36101105 componente B)