

# A 42 TRB

**A42TRB**



## YELLOW SILICONE RUBBER FOR MOULDS

Silicone rubber with medium hardness, suitable for all types of work, both for pieces with many undercuts and for filigreed items.

### CHARACTERISTICS

1. Very smooth and shiny surface
2. Extremely mechanical
3. Excellent spring back

### APPLICATION TIPS

Vulcanization time must be calculated starting from when the moulding frame reaches the right temperature (about 25-30 min). To avoid breakage, we recommend removing the silicone mould from the moulding frame only when it has reached room temperature.

**DO NOT IMMERSE THE MOULDING FRAME IN WATER.**

## GOMMA SILICONICA GIALLA PER STAMPI

Gomma siliconica con durezza media, si adatta a ogni tipo di lavoro, sia per pezzi con molti sottosquadra sia per articoli filigranati.

### CARATTERISTICHE

1. Superficie molto liscia e lucida
2. Estremamente meccanica
3. Ottimo ritorno elastico

### CONSIGLI DI UTILIZZO

Il tempo di vulcanizzazione deve essere calcolato da quando la staffa raggiunge la temperatura corretta (circa 25/30 min). Per evitare sdoppiature, consigliamo di estrarre lo stampo siliconico dalla staffa solo al momento in cui è arrivato a temperatura ambiente.

**NON IMMERGERE LA STAFFA IN ACQUA.**

## TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Hardness	Durezza	40-42 Sh-A
Vulcanization temperature	Temperatura di vulcanizzazione	85 - 90°C   185 - 194°F
Medium hardening time	Tempo di indurimento medio	3 min / mm (of thickness   di spessore)
Elongation	Allungamento	710-760 mm ÷
Shrinkage	Ritiro	0.3%

For perfect results always use Nicem talcs and release agents. Our micro talc is natural and anti-allergic. It has a grain size of 5 microns.

Our release agent J is a non-harmful, quick-drying product. It is specific for prototypes, SLA/DLP resin.

Per risultati perfetti utilizzare sempre talchi e distaccanti Nicem. Il nostro microtalco è naturale e anallergico. Ha una granulometria di 5 micron.

Il nostro distaccante J è un prodotto non nocivo e ad asciugatura rapida. È specifico per prototipi, resina SLA/DLP.